

# Sigmapearl Clean Matt



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απαράμιλλης ποιότητας πλήρως πλενόμενο πλαστικό χρώμα με τεχνολογία Easy Clean για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, με βάση 100% ακρυλική διασπορά.

## ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φινίρισμα τοίχων σε χώρους που καθαρίζονται τακτικά, όπως νοσοκομεία, ιδρύματα υγείας, επιχειρήσεις ή βιομηχανίες διαχείρισης και επεξεργασίας τροφίμων, σχολεία, παιδικόι σταθμοί, εγκαταστάσεις εστίασης, σαλόνια, κουζίνες, διάδρομοι και μπάνια.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ορυκτές επιφάνειες, όπως σκυρόδεμα, σοβάς, γυψοσανίδες κλπ., ταπετσαρίες, μοριοσανίδες και σε προϋπάρχουσες καλά προσκολλημένες επιστρώσεις

## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ εύκολο στο καθάρισμα
- Η επιφάνεια δεν γυαλίζει μετά το καθάρισμα (polish effect)
- Αντοχή στην τριβή κλάση 1 σύμφωνα με το NEN EN 13300 (προσδιορίζεται μετά από ένα μήνα ξήρανσης).
- Πολύ καλή καλυπτικότητα, κατηγορία 2
- Ανθεκτικό στα κοινά (επαγγελματικά) καθαριστικά
- Σχεδόν μηδενική απορρόφηση ρύπων
- Πολύ ωραίο φινίρισμα
- Άριστη επεξεργασία
- Βαθύ ματ
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανικές πτητικές ενώσεις (VOC < 10 g/l)
- Φιλικό προς το περιβάλλον (Environmental Product Declaration - EPD)
- Πιστοποιημένο, Ecolabel
- Συμμορφώνεται με κλάση πυρκαγιάς B - s1, d0
- Εφαρμόζεται σε περιβάλλοντα όπου οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με το HACCP, όπως π.χ. περιοχές όπου παράγονται ή/και μεταποιούνται τρόφιμα
- Ιδανικό για εφαρμογή σε βαφόμενες ταπετσαρίες



## ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ

- Λευκό και πολλές αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της PPG.
- Ματ

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ειδικό βάρος : περ. 1,3 g/dm<sup>3</sup>
- Στερεά : περ. 43% σε όγκο
- Στεγνό στη επαφή : περ. 2 ώρες
- Επαναβαφή μετά από : περ. 4 ώρες
- Σημείο ανάφλεξης : δεν υφίσταται
- Διατήρηση : 24 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά από το κρύο στην αρχική συσκευασία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στους 23°C και 50% σχετική υγρασία



# Sigmapearl Clean Matt



## ΑΠΟΔΟΣΗ

### Θεωρητική

10 - 12 m<sup>2</sup>/liter

### Πρακτική απόδοση

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή της επιφάνειας, η κατάσταση και η μορφή του αντικειμένου, η μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να δημιουργηθεί το απαραίτητο φιλμ (σκλήρυνση) πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες:

Η θερμοκρασία δωματίου και η θερμοκρασία της επιφάνειας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 5°C και 30°C το μέγιστο, μέγιστη υγρασία της επιφάνειας 4% και για γυψοσανίδες 1%.

Μέγιστη σχετική υγρασία 85%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 °C πάνω από το σημείο δρόσου.

Αερίζετε καλά τον χώρο κατά τη διάρκεια εφαρμογής και του στεγνώματος.

## ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

### Νέες επιφάνειες (που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία)

Να καθαριστεί καλά η επιφάνεια με απομάκρυνση της σκόνης και όλων των σαθρών υπολειμμάτων. Εάν πρόκειται για μεπτόν να απομακρυνθούν τυχόν σαθρά υπολείμματα τσιμεντόν

Όπου χρειάζεται, να πραγματοποιηθεί επιδιόρθωση ή/και ομοιομορφοποίηση με επιδιορθωτικό μέσο που να μην περιέχει ασβέστη, για παράδειγμα το επιδιορθωτικό προϊόν χωρίς ασβέστη της Sigma.

Απορροφητικές, ανώμαλα απορροφητικές ή/και θρυμματιζόμενες επιφάνειες προς επίστρωση πρέπει να σταθεροποιούνται με Sigma Fix Universal (αραιωμένο ανάλογα με την εκάστοτε απορροφητικότητα της επιφάνειας).

Για τελική διαμόρφωση εφαρμόστε δύο επιστρώσεις Sigmapearl Clean Matt.

Το τελείωμα σε επιφάνειες που δεν είναι επαρκώς στεγνές ή πλήρως ωριμασμένες μπορεί να προκαλέσει θάμπωμα (εξαιτίας αλκαλικών εξανθημάτων).

### Παλιές βαμμένες επιφάνειες με πλαστικά χρώματα νερού

Καλά συγκολλημένες και υγιείς επιστρώσεις, καθαρίστε με κατάλληλο καθαριστικό και στη συνέχεια αφήστε να στεγνώσουν καλά.

Για τελική διαμόρφωση εφαρμόστε δύο επιστρώσεις Sigmapearl Clean Matt.

### Παλιές βαμμένες επιφάνειες με αλκυδικά χρώματα\* (Ανατρέξτε στις επιπρόσθετες πληροφορίες)

Καλά συγκολλημένες και υγιείς επιστρώσεις, καθαρίστε με κατάλληλο καθαριστικό και στη συνέχεια αφήστε να στεγνώσουν καλά.

Αποστιλνώστε τις αλκυδικές βαφές με γυαλόχαρτο

Για τελική διαμόρφωση εφαρμόστε δύο επιστρώσεις Sigmapearl Clean Matt.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Πινέλο/ρολό

Αραίωση: 0 - 5% με νερό

### Πιστόλι Airless

Άνοιγμα ακροφυσίου : 0,015 - 0,019 ίντσες



Τεχνικό φυλλάδιο

# Sigmapearl Clean Matt



Γωνία ψεκασμού : 40, 50 ή 60 μοίρες  
Πίεση : 140 – 220 bar

## Πιστόλι Αέρος

Άνοιγμα ακροφυσίου : 0,015 - 0,019 ίντσες  
Πίεση : μέγιστη 110 bar  
Πίεση ακροφυσίου : 1 - 3 bar

## Διαλύτης καθαρισμού

Καθαρίστε τα υλικά αμέσως μετά τη χρήση με νερό και απορρυπαντικό.

## Προσοχή

Είναι απαραίτητο να τηρείτε τις οδηγίες που αναφέρονται για να πετύχετε το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.

## ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

## ΕΠΠΡΟΣΘΕΤΕΣ

## ΠΑΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### \*Πρόσφυση

Η πρόσφυση του συστήματος Sigmapearl Clean Matt είναι εξαιρετική τόσο σε πορώδεις επιφάνειες όσο και σε ξαναβαμμένες. Ωστόσο, σε περίπτωση εφαρμογής σε παλιές επιστρώσεις αλκυδικής βαφής (σφραγισμένες επιφάνειες), η υγρασία συμπύκνωσης μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση. Γι' αυτό δεν συνιστάται η εφαρμογή του Sigmapearl Clean Matt σε σφραγισμένη επιφάνεια σε χώρους με μεγάλη συγκέντρωση υγρασίας, όπως σε κουζίνες και μπάνια.

PPG Hellas SA, Τατοίου 35, Τ.Κ. 13677 Αχαρνάι, Τηλ. 210/4110222, Fax 210/4224403, email: Sigma.Greece@ppg.com, Website: [www.sigmacoatings.gr](http://www.sigmacoatings.gr)

Τα δεδομένα που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο αντιπροσωπεύουν τις καλύτερες γνώσεις μας σχετικά με τις ιδιότητες και τις χρήσεις του προϊόντος. Η PPG δεν έχει τον ποιοτικό έλεγχο και τις συνθήκες της εφαρμογής, καθώς και τις πολλές μεταβλητές που μπορούν να επηρεάσουν τη χρήση και την εφαρμογή των προϊόντων ως εκ τούτου η PPG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα. Όλες οι εφαρμογές και δοκιμές πραγματοποιούνται με ευθύνη του χρήστη. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών



We protect and beautify the world™

